

**SPECIFICHE ANALITICHE PRODOTTI**
**Prodotto: BITUME 35/50 STRADALE Sigla: BS-35/50**
**N° C.A.S.: 8052-42-4 e 92062-05-0**

CARATTERISTICHE	Metodo di analisi	Unità di misura	Limiti	
			min.	max.
Penetrazione a 25°C	EN 1426	dmm	35	50
Punto di rammollimento	EN 1427	°C	50	58
Solubilità	EN 12592	% peso	99	-
Infiammabilità CLEVELAND	EN ISO 2592	°C	230	-
Indice di Penetrazione	EN 12591-Annex A		-1.5	0,7
Resistenza all'invecchiamento RTFOT:	EN 12607-1			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variazione in massa (Valore assoluto)</li> </ul>		% peso		0,5
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetrazione residua a 25°</li> </ul>	EN 1426	%	53	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incremento del punto di rammollimento</li> </ul>	EN 1427	°C		8

**NOTE:**

La presente specifica fa riferimento alla EN 12591-2000 e s.m.i.

**Edizione: Maggio 2015**